

# SELEZIONI

Il legno è un prodotto naturale ricco di sfaccettature, ogni listello è un pezzo unico. Bauwerk classifica i singoli listelli in base all'aspetto nel seguente indice di selezioni. L'indice di selezioni è da leggere nel seguente modo:

Selezione 13 significa che tutte le caratteristiche del legno da 1 a 3 possono essere contenute. La selezione 35 include invece solo le caratteristiche del legno 3 e 5. In linea di massima vale: minore è il numero e più tranquilla è la selezione, mentre più alto è il numero, più rustica è la selezione. C'è inoltre da tenere conto che le caratteristiche del legno variano a seconda del formato e che possono pertanto presentare diversi aspetti.

	Selezione 13			Selezione 35		
Caratteristiche del legno	1 aspetto omogeneo, uniforme	2 aspetto equilibrato, uniforme	3 leggermente disomogeneo, vivace	4 naturale, vivace	5 molto naturale, molto vivace, pieno di carattere	6 molto vivace, rustico
<i>Rovere</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature. Lieve gioco di colori.	Nodi medio grandi, specchiature evidenti. Possibile gioco di colori.	Nodi e specchiature marcati. Possibile alburno. Gioco di colori presente.	Grandi nodi. Presente alburno e specchiature. Gioco di colori molto vivace.	Presenza di nodi importanti, specchiature, tracce di alburno, cromatismo vivace e possibilità di fessurazioni.
<i>Frassino</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature.	Nodi medio grandi. Possibili specchiature.	Possibili nodi, specchiature marcati e cuore marrone. Gioco di colori presente.	Grandi nodi, cuore marrone. Possibili specchiature. Gioco di colori molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Faggio</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature.	Nodi medio grandi. Possibili specchiature evidenti.	Presenti nodi marcati, cuore rosso, evidenti specchiature e gioco di colori.	Possibili grandi nodi, cuore osso, specchiature evidenti e gioco di colore molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Acero</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature.	Nodi medio grandi. Possibile specchiature e lieve gioco di colori.	Presenti nodi marcati, cuore marrone, evidenti specchiature e gioco di colori.	Possibili nodi, cuore marrone, specchiature evidenti e gioco di colore molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Acacia</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature. Lieve gioco di colori.	Nodi medio grandi, specchiature evidenti. Possibile gioco di colori.	Nodi e specchiature marcati. Gioco di colori presente.	Grandi nodi. Specchiature presenti. Gioco di colori molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Ciliegio</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature. Lieve gioco di colori.	Nodi medio grandi, specchiature evidenti. Possibile gioco di colori.	Nodi e specchiature marcati. Possibile alburno. Gioco di colori presente.	Grandi nodi. Presente alburno e specchiature. Gioco di colori molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Noce</i>	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature. Lieve gioco di colori.	Nodi medio grandi, specchiature evidenti. Possibile gioco di colori.	Nodi e specchiature marcati. Possibile alburno. Gioco di colori presente.	Grandi nodi. Presente alburno e specchiature. Gioco di colori molto vivace.	Non presente in questa essenza
<i>Legni esotici</i> › Doussie › Sucupira	Possibili specchiature	Sono possibili pochi piccoli nodi e specchiature.	Nodi medio grandi. Possibile specchiature e lieve gioco di colori.	Possibili nodi marcati, venatura vivace, presente gioco di struttura e colori, specchiature.	Grandi nodi, venatura vivace, ampio gioco di struttura e gioco di colori molto vivace, possibili specchiature.	Non presente in questa essenza

Specchiature: denominate anche raggi midollari / nodi: possono anche essere stuccati

Il legno è un prodotto naturale che sviluppa lentamente la sua essenza, cambiando la propria tonalità. Ogni elemento del parquet è unico e presenta caratteristiche cromatiche e strutturali differenti.